

PROPRIEDADES FISICAS*

TIPO DE EPS	EN 13163	EPS 30	EPS 60	EPS 100	EPS 150	EPS 200	EPS 250
NP EN 826	Resistência à compressão (deformação de 2%)	5	15	25	35	50	70
NP EN 826	Resistência à compressão (deformação de 100%)	30	60	100	150	200	250
NP EN 12089	Resistência à flexão	50	100	150	200	250	350
NP EN 12087	Absorção de água por imersão (28 dias)	<5	<3	<2	<2	<2	<1
	Coeficiente de dilatação térmica linear	5-7*10 ⁻⁵					